



17



Produttore: Cotto Senese SpA
Via Fornaci, San Quirico d'Orcia (SI)

Stabilimento: Loc. La Fornace, Gabbro, 57010 (LI)

DoP n. DM01001

EN 771-1:2011+A1:2015

MATTONE PIENO 12x24x5,5

P, elemento per uso in muratura protetta, Categoria II

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)		240 - 120 - 55 mm	
Tolleranze dimensionali:			
	Categoria di tolleranza:	Tm=10	
	Categoria di intervallo dimensionale:	Rm10	
	Planarità:	NPD	
	Parallelismo:	NPD	
Configurazione:	Vedi tabella allegata	Gruppo 2 (EN 1996-1-1)	
Resistenza a compressione media:	⊥ faccia base	50.00 N/mm ²	
	(Categoria II) ⊥ testa	15.00 N/mm ²	
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità:		NPD	
Forza di adesione:		NPD	
Contenuto di sali solubili attivi:		S0	
Reazione al fuoco:		A1	
Assorbimento d'acqua:		Da non lasciare esposto	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:		da 5 a 10	
Isolamento acustico dai rumori aerei:			
	Massa volumica lorda:	1800 kg/m ³ (D1)	
	Configurazione:	Come sopra	
Conducibilità termica:		NPD	
Durabilità gelo – disgelo:		F0	
Sostanze pericolose:		Nessuna	
Tabella Configurazione			
Percentuale foratura:	%	Numero fori presa:	0
Spess. pareti esterne:	mm	Area max. foro di presa:	cm ²
Spess. setti interni:	mm	Area max. foro normale:	cm ²