


<b>Cliente</b>	COTTOSENESE S.P.A. VIA FORNACE 55/A 53027 - S. QUIRICO D'ORCIA, SI
<b>Provenienza</b>	Stabilimento di S. Quirico D'orcica (SI)
<b>Natura campione</b>	Elemento in laterizio
<b>Campionamento a cura</b>	Cliente
<b>Data di consegna</b>	15/09/2011
<b>Accettazione Numero</b>	11-4427
<b>Data di accettazione</b>	16/09/2011
<b>Oggetto</b>	Controllo materiale da costruzione
<b>Data inizio prova</b>	04/10/2011
<b>Data fine prova</b>	04/01/2012
<b>Descrizione Campione</b>	FONDELLO 4X12X33

**PROVA : DETERMINAZIONE DEL VALORE DI DILATAZIONE PER UMIDITA'**  
(Circ.617:2009 del D.M. 14/01/08; All.7 D.M. 09/01/96)

**PREPARAZIONE PROVINI:** La prova è eseguita su listelli prismatici ricavati mediante taglio dai setti dei blocchi

Provino	Lunghezza iniziale	Letture dopo essiccamento iniziale		Letture dopo immersione in acqua per 90 gg		Variazione lineare	Coefficiente di variazione
	L <sub>0</sub>	L <sub>1</sub>	L' <sub>1</sub> dopo 3 ore	L <sub>2</sub>	L' <sub>2</sub> dopo 3 ore		
n°	mm	Mm	mm	mm	mm	mm	mm/mm
1	231,62	231,62	231,61	231,56	231,56	0,050	2,16x10 <sup>-04</sup>
2	237,64	237,64	237,63	237,59	237,59	0,040	1,68x10 <sup>-04</sup>
3	237,09	237,09	237,09	237,03	237,03	0,060	2,53x10 <sup>-04</sup>
4	237,05	237,05	237,04	236,99	236,99	0,050	2,11x10 <sup>-04</sup>
<b>Media dei tre valori minori</b>							<b>1,98x10<sup>-04</sup></b>

Lo Sperimentatore  
Hammoumi Lhassane



Settore Materiali da Costruzione  
Il Direttore  
Dott. Geol. Francesco Bazzolo

